

Durethan BC700HTS 900116 DUSXBL

PA 6-Copolymer, unverstärkt, Blasformen, wärmostabilisiert, verbesserte Schlagzähigkeit, verbesserte Thermoalterungsbeständigkeit. Bei der Verwendung in Tanksystemen und Druckbehältern sind sicherheitsrelevante technische Informationen zu beachten. Diese finden Sie im TechCenter High Performance Materials unter www.durethan-tank-systems.lanxess.de.

ISO Formmassenbezeichnung: ISO 16396-PA 6/66-I,,BHS,S14-010

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Richtwert	
				spritzfrisch	konditioniert
Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)					
C Zug-Modul	1 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	980	210
C Streckspannung	50 mm/min	MPa	ISO 527-1,-2	28	
C Streckdehnung	50 mm/min	%	ISO 527-1,-2	6.5	
C Charpy-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 179-1eU	N	N
C Charpy-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 179-1eU	N	
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 179-1eA	105	
C Charpy-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 179-1eA	75	
Izod-Schlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 180-1U	N	N
Izod-Schlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 180-1U	N	
Izod-Kerbschlagzähigkeit	23 °C	kJ/m²	ISO 180-1A	90	
Izod-Kerbschlagzähigkeit	-30 °C	kJ/m²	ISO 180-1A	70	
Biege-Modul	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	980	230
Biegefestigkeit	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	35	12
Randfaserdehnung bei Höchstkraft	2 mm/min	%	ISO 178-A	6.1	9
3.5 % - Biegespannung	2 mm/min	MPa	ISO 178-A	30	7
C Durchstoß-Maximalkraft	23 °C	N	ISO 6603-2	3300	
C Durchstoß-Maximalkraft	-30 °C	N	ISO 6603-2	4100	
C Durchstoß-Arbeit	23 °C	J	ISO 6603-2	50	
C Durchstoß-Arbeit	-30 °C	J	ISO 6603-2	50	
Shore Härte	D	-	DIN EN ISO 868	65	59
Thermische Eigenschaften					
C Schmelztemperatur	10 °C/min	°C	ISO 11357-1,-3	212	
C Formbeständigkeitstemperatur	1.80 MPa	°C	ISO 75-1,-2	48	
C Formbeständigkeitstemperatur	0.45 MPa	°C	ISO 75-1,-2	53	
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, parallel	23 bis 55 °C	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1,-2	2.0	
C Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient, senkrecht	23 bis 55 °C	10 ⁻⁴ /K	ISO 11359-1,-2	2.0	
Sonstige Eigenschaften (23 °C)					
C Wasseraufnahme (Sättigungswert)	Wasser bei 23 °C	%	ISO 62	8,1	
C Wasseraufnahme (Gleichgewichtswert)	23 °C; 50 % r.F.	%	ISO 62	1.9	
C Dichte		kg/m³	ISO 1183	1027	
Herstellbedingungen für Probekörper					
C Spritzgießen-Massetemperatur		°C	ISO 294	270	
C Spritzgießen-Werkzeugtemperatur		°C	ISO 294	80	
Verarbeitungsempfehlungen					
Trocknungstemperatur Trockenlufttrockner		°C	-	80	
Trocknungszeit Trockenlufttrockner		h	-	2-6	
Restfeuchtigkeit		%	nach Karl Fischer	0.00-0.06	
Massetemperatur (Tmin - Tmax)		°C	-	230-280	



Durethan BC700HTS 900116 DUSXBL

Eigenschaft	Prüfbedingung	Einheit	Norm	Richtwert
Werkzeugtemperatur		°C	-	<small>spritzfrisch</small> 60-90 <small>konditioniert</small>

C Diese Eigenschaftsmerkmale sind Bestandteil der Kunststoffdatenbank CAMPUS und basieren auf dem international festgelegten Katalog von Grunddaten für Kunststoffe ISO 10350.



Durethan BC700HTS 900116 DUSXBL

Haftungsausschluss

Haftungsklausel für Handelsprodukte

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter. Die Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise insbesondere unserer Sicherheitsdatenblätter und technischen Informationen und unserer Produkte im Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung unserer Produkte und der aufgrund unserer anwendungstechnischen Beratung von Ihnen hergestellten Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer jeweils aktuellen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Prüfwerte

Die angegebenen Werte wurden, wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt. Die Angaben sind als Richtwerte anzusehen, nicht aber als verbindliche Mindestwerte. Bitte beachten Sie, dass die Eigenschaften durch die Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen und durch die Einfärbung unter Umständen erheblich beeinflusst werden können.

Verarbeitungshinweise

Bei der Verarbeitung können unter den empfohlenen Verarbeitungsbedingungen geringe Mengen Spaltprodukte abgegeben werden. Gemäß Sicherheitsdatenblatt ist die Einhaltung der angegebenen Arbeitsplatzgrenzwerte durch ausreichende Absaugung und Belüftung am Arbeitsplatz sicherzustellen, um Gesundheit und Wohlbefinden der Maschinenbediener nicht zu beeinträchtigen. Die vorgeschriebenen Verarbeitungstemperaturen dürfen nicht wesentlich überschritten werden, um eine stärkere partielle Zersetzung des Polymeren und Abspaltung von flüchtigen Zersetzungsprodukten zu vermeiden. Da überhöhte Temperaturen meist auf Bedienfehler oder Störungen in den Heizsystemen zurückzuführen sind, ist diesbezüglich besondere Sorgfalt und Kontrolle notwendig.

Konditionierung

Konditionierung in Anlehnung an ISO 1110 (70 °C; 62 % r. F.)

LANXESS DEUTSCHLAND GMBH | D - 50569 KÖLN

© LANXESS Deutschland GmbH

